




Eclipse hard floor sealer



Description

Emulsion polymère acrylique pour la protection des sols.
pH: 7,8

Application

Protection de béton, terrazzo, marbres et autres carrelages.

Mode d'emploi et dosage

Décaper le sol en profondeur au formula x, neutraliser et rincer.
Après un séchage suffisant, appliquer 2 à 3 couches de Hard floor sealer avec un moppe à plat synthétique ou un mouilleur. Appliquer sur un sol parfaitement propre.

Temps de séchage: environ 45 minutes entre les couches. Dépend de la porosité du sol.

Consommation: 35 m² par litre en première couche, 60 m² par litre en seconde couche.

Après le bouche porage, utiliser equinox coating.

Ecologie

Correspond aux normes européennes en application pour les produits d'entretien.

Emballage

Bidon 4L

Boma ref: 255402